



Tappo tecnico
-
Technical
cork stopper

Xpür

CO₂ RETENTION
-392g
RITENZIONE CO₂



Tecork Super*

Microagglomerato - Microagglomerated

Tecork Super è il tappo microagglomerato (0,5 - 2 mm) trattato secondo il più avanzato sistema di sanificazione sul mercato Xpür tramite fluidi supercritici che rende il TCA un problema del passato. Per vini con tempi di consumo fino a 48 mesi.

Tecork Super is the microagglomerated cork (0.5 - 2 mm) treated according to the most advanced sanitization system on the market Xpür using supercritical fluids which makes TCA a problem of the past. Used for wines with consumption times up to 48 months.

Dimensioni - Standard sizes	Classe visuale - Visual class	Colori - Colours
49 x 24 mm 44 x 24 mm 38 x 24 mm	/	Avana - Havana Non lavato - Not washed
Prove - Tests	Parametri - Parameters	Tolleranze - Tolerances
Fisico-meccaniche - Physical and mechanical	Lunghezza - Length Diametro - Diameter Ovalizzazione - Ovalisation Umidità - Moisture Massa volumica apparente - Specific weight	± 1,0 mm ± 0,4 mm ≤ 0,3 mm 4 - 9 % 240 - 320 kg / m ³
Fisico-chimiche - Physical and chemical	Tenore in perossidi - Peroxide content Tenore in polvere - Dust content TCA (2,4,6-Tricloroanisolo - 2,4,6-Trichloroanisole)	≤ 0,1 mg / tappo - cork ≤ 1,5 mg / tappo - cork ≤ 0,3 ng / l **
OTR (Tasso di Trasmissione dell'Ossigeno determinato come descritto in P.Lopes; C.Saucier; Y.Glories; J.Agric.Food Chem.2005, 53, 6967-6973) - Rate of oxigen diffusion determined as described in P. Lopes; C.Saucier; Y.Glories; J. Agric. Food Chem.2005, 53, 6967-6973)	6 mesi - months 12 mesi - months Dopo 12 mesi - after 12 months	1,06 mg / tappo - cork 1,14 mg / tappo - cork 0,05 mg *** / tappo - cork

* Il ciclo produttivo di questo tappo è virtuoso: 392 g di CO₂ eq. in meno nell'atmosfera - The productive cycle of this cork is upstanding: 392 grams of CO₂ eq less in the atmosphere.

** Contenuto di TCA rilasciabile minore o uguale al limite di quantificazione; analisi effettuata in conformità alla norma ISO 20752 - Releasable TCA content at or below quantification limit; analysis performed in accordance to ISO 20752

*** Valore per anno dopo il primo anno - Value per year after the first year

Timbratura - Branding

A inchiostro, laser o a fuoco sul corpo.
Esclusivamente a fuoco, o laser sulle teste in conformità al Codice C.E. Liège (Codice Internazionale delle Pratiche per la Produzione di Tappi in Sughero).

Ink, laser or fire on the body
Exclusively fire or laser on the tops in accordance with the Code C.E. Liège (International Code of Practice for the Production of Cork Stoppers).

Confezionamento - Packaging

Sacchi in polietilene chiusi ermeticamente in scatole di cartone. - Polyethylene airtight bags hermetically sealed in cardboard boxes.

I prodotti commercializzati da Portocork Italia rispettano la normativa vigente per i materiali a contatto con gli alimenti. - The products distributed by Portocork Italia comply with the current legislation for materials in contact with food.